



METALSCREEN[®] S.P.A.

**INDUSTRIA PRODUZIONE CONTROSOFFITTI
STRUTTURE E PROFILATI METALLICI**

**FALSE CEILINGS INDUSTRY BUILDING PROFILES
AND SUSPENSION SYSTEMS FACTORY**



41030 BOMPORTO MODENA-ITALY EU

Via Aldo Moro, 38
Tel. +39 059 8170611
Fax +39 059 8170633
Fax +39 059 8170632 export
www.metalscreen.it
metalscreen@metalscreen.it

**PRODOTTI CON NORMATIVA EUROPEA CERTIFICATA
EUROPEAN TEST APPROVAL
EN 13964 : 2007 - EN 14195 : 2005**

	RAPPORTO DI PROVA (Test Report)	Pag. 5 di/of pag. 5
	N° 0007/DC/RUB/09	Data: 11/06/2009 Date:

CORROSIONE IN NEBBIA SALINA NEUTRA

Elemento in prova: Plafoni in alluminio 6/10 preverniciato forato con TNT (Viledon)

Condizioni sperimentali

Tipo di sale impiegato	NaCl
Grado di impurezza del sale impiegato	purezza minima 99,5%
Tipo di acqua impiegata	acqua deionizzata
Grado di impurezza dell'acqua impiegata	cond. elettrica < 20 µS/cm
Concentrazione della soluzione in prova	50±5 g/l
pH della soluzione in prova	6,9
Velocità di raccolta media	1,3 ml/h
Massa volumica della soluzione di prova	1,029
Temperatura	35 ± 2 °C
Durata della prova	96 h

Risultato della prova

Esame iniziale	Nessun difetto evidente a occhio nudo
Esame finale	Nessun fenomeno di corrosione evidente a occhio nudo

IL RESP. Divisione Costruzioni
Division Head

Paolo Mele

IL RESP. DEL CENTRO
Managing Director

Pasqualino Cau

Stabilimento ed Amministrazione - Head office and factory:

VIA ALDO MORO, 38 - 41030 BOMPORTO - MODENA - ITALY EU

Tel. + 39 059 8170611 - Fax. +39 059 8170633 - www.metalscreen.it - metalscreen@metalscreen.it

P. IVA (VAT Number) 01906840366 - Codice Fiscale 01107090449

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificata - Quality Management System Operated UNI EN ISO 9001



ISO 9001